

AtlasTM

ALCOHOL RESISTANT FLOOR COATING

Gulvfinish, der kan repareres og fjernes, specielt formuleret til **høj modstandsdygtighed over for alkoholholdig håndsprit**.



OVERFLADER



FORENELIGHED MED DESINFEKTIONSMIDLER:

De følgende Pioneer Eclipse desinfektionsmidler er sikre til brug på denne gulvbehandling, når de er korrekt fortyndet og bruges som angivet på produktets brugsanvisning. Blegemidler og andre eroderende stoffer kan forvolde skader.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

HVORFOR ATLAS:

HOLDER LÆNGE, KAN REPARERES OG KAN FJERNES

Unik polymerblanding

ALKOHOLRESISTENT

Se de sammenlignende testresultater på side 2

KRÆVER INGEN BLANDING

Single komponent

NEM AT BRUGE

Kræver intet specialudstyr eller avancerede påføringsmetoder

INSTRUKTIONER

Påføres i tynde lag med en ren, syntetisk moppe. Lad gulvet tørre helt mellem hvert lag og før polering.

For at opnå en effektiv modstandsdygtighed over for alkoholbaserede desinfektionsmidler skal gulvet være kemisk afrenset og Atlas anvendt til alle lag. Ved at anvende Atlas på andre produkter til overfladebehandling end Atlas' produkter efter stripping eller skrubning og genbehandling opnås IKKE effektiv modstandsdygtighed over for alkoholbaserede desinfektionsmidler.

Læs alle instruktioner og sikkerhedsdatabladet før brug.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad kan downloades på pioneereclipse.com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Polymeremulsion
Udseende	Mælkehvid
Spejlblank (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viskositet (Brookfield) ved 68°F (20°C)	<10 centipoise
Rækkevidde	61 to 74 m ² /liter
Tørretid	Ca. 30 minutter
Poleringsevne	Fremragende
Aftagelighed ASTM D1792-06	God
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	< 0,25%
Faste Stoffer i alt	25%
Ikke-flygtige faste stoffer ASTM D2834-95 (2008)	20%
Duft	Mild lugt
Skridsikkerhed ULM410	UL afventer
Holdbarhed ASTM D1791-93 (2008)	1 år
Vægtfylde ASTM D1475-98 (2008)	1,02 kg/l ved 20°C
Rengøringsmiddel Modstandsdygtighed ASTM D3207-92 (2008)	Fremragende
Frost/optøning ASTM D3209-93 (2008)	Mere end 3 cyklusser



Gulvbehandlings- og finishmaterialer kun til forbedring af skridsikkerhed. 4ZE6

Produktkode	115MPE
Volumen	4 liter
Forsendelses-pakning	4 x 4 liter
Antal pr. pallet	48

Sammenligning af Atlas Alcohol Resistant Floor Coating med andre gulvbehandlingstyper

	Atlas alkoholbestandig gulvbehandling	Dri-Brite gulvbehandling	Konventionel gulvbehandling	Langtidsholdbar gulvbehandling
Slidstyrke	God	God	Rimelig	Fremragende
Alkoholbestandighed	Fremragende	Ringe	Ringe	God
Jordbestandig	Fremragende	God	God	Fremragende
Indledende blankhed	Fremragende	Fremragende	God	Rimelig
Reparationsegnet	God	Rimelig	Fremragende	Ringe
Aftagelighed	God	God	Fremragende	Ringe

Sammenligning af Atlas PLETBESTANDIGHED med andre førende konkurrerende gulvbehandlinger

Atlas alkoholbestandig gulvbehandling								Førende konkurrerende gulvbehandling							
Plettende stof	Hviletid							Hviletid							
	5 min.	15 min.	30 min.	1 time	2 time	8 time	24 time	5 min.	15 min.	30 min.	1 time	2 time	8 time	24 time	
Isopropanol															Efter 24 timer
Førende desinfektionsmiddel															
Isopropanol															Efter 7 dage
Førende desinfektionsmiddel															
Jod															Efter 24 timer
Jod															Efter 7 dage

Atlas udviste begrænset eller ingen farvepåvirkning fra alkohol, desinfektions- og jodholdige midler i modsætning til førende konkurrerende gulvbehandling.